

TREFF

UNIVERSAL FIXIERUNG



Sichere Fixierung auch auf vielen vorhandenen Nutzbelägen

Anwendung:

Wasserlösliche Haftschrift für Textilbeläge mit Vliesrücken und für CV-Beläge auf ebenen, glatten, gespachtelten Untergründen sowie direkt auf wasserunempfindlichen Nutzbelägen, z. B. auf PVC, Linoleum, Terrazzo, Stein (ausgenommen Marmor, Travertin und anderen Natursteinbelägen) und Beschichtungen.

Eigenschaften:

- Leicht zu verstreichen
- Dauerhaftklebrig
- EMICODE EC 1 PLUS / Sehr emissionsarm
- GISCODE D 1 / Lösemittelfrei nach TRGS 610

Vorbereitung des Untergrundes:

Der Untergrund muss gemäß ATV DIN 18365 sauber, rissfrei, fest, trocken und trennmittelfrei sein. Er ist fachgerecht zur Verlegereife vorzubereiten, z. B. Zement-, Calciumsulfat-Estriche oder Altuntergründe mit anhaftenden Klebstoffresten mit entsprechender Grundierung vorstreichen und anschließend spachteln. Nutzbeläge müssen festliegen und mit geeignetem Grundreiniger von Fett, Glanz-, und Pflegemittelschichten befreit werden.

Verarbeitung:

TREFF UNIVERSAL FIXIERUNG gut umrühren. Die Festigkeit fixierter Beläge lässt sich über einen weiten Bereich durch die Auftragsmenge und die Ablüfzeit einstellen. Bei Belägen mit glatter Rückseite vorzugsweise kurzflorige Fellrolle, bei rückseitig strukturierten Belägen je nach Struktur Zahnspachtel A4 oder A2 verwenden.

Nassfixierung für durchlässige Textilbeläge:

Nassfixierung – Klebstoffkuppen sind transparent, Klebstoffriefe ist noch nicht durchgetrocknet. Auf saugfähigen Untergründen nach einer Ablüfzeit von 10-20 Minuten, auf dichten Untergründen nach 20-30 Minuten einlegen und sorgfältig anreiben.

Haftfixierung für dichte, undurchlässige Beläge:

Haftfixierung – Klebstoffriefe ist durchgetrocknet und haftklebrig. Auf saugfähigen Untergründen erst nach verlängerter Ablüfzeit (z. B. 30-60 Minuten), auf nicht saugfähigen Untergründen vollständig ablüften lassen. Bei der Fingerprobe darf keine Fixierung haften bleiben. Danach Belag einlegen und sorgfältig anreiben. Belag nach kurzer Zeit noch einmal kräftig anreiben oder anwalzen, insbesondere im Kopf- und Nahtbereich. Anweisungen der Belagshersteller beachten.

Wiederentfernung des Belages:

Zur Belagsentfernung Belag an den Ecken ablösen und langsam zur Raummitte hin abziehen. Belags- und Vliesfasern bzw. Haftklebefilm mit warmem Wasser/Intensivreiniger-Gemisch bis zu 1:10 verdünnt, 20-30 Minuten einweichen und mit glattem Schaber abschieben. Mehrfach nass bürsten und nachwischen. Mit Einscheibenmaschine mit Bürstaufsatz überarbeiten, mit klarem Wasser nachwaschen und mit Wassersauger absaugen.

Wichtige Hinweise:

- Fußbodenverlegearbeiten nicht unter 15 °C Bodentemperatur und über 75 % relativer Luftfeuchte durchführen.
- Hohe Luftfeuchtigkeiten verlängern die Ablüfzeiten.
- Frische Klebstoffflecken sofort mit feuchtem Tuch entfernen.
- Angegebene Trocknungszeiten einhalten.
- Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen.
- Gebinde nach Anbruch luftdicht verschließen und rasch aufbrauchen.
- Lagerbedingungen: kühl und trocken.
- Vor Frost schützen!

Die Trocknungszeit ist von Temperatur, relativer Luftfeuchtigkeit und Saugfähigkeit des Untergrundes abhängig. Mit steigender Temperatur und sinkender Luftfeuchtigkeit wird sie verkürzt, bei entgegengesetzten Klimaänderungen und schwach saugfähigen Untergründen dagegen verlängert.

Folgende Merkblätter sind zu beachten:

- „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen – Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Schichtstoffelementen (Laminat) und Parkett“ des BEB Bundesverband Estrich und Belag e.V.
- Verlegerichtlinien der Bodenbelagshersteller
- Technische Merkblätter weiterer TREFF Produkte

TREFF

UNIVERSAL FIXIERUNG



Für alle flexiblen Bodenbeläge universell einsetzbar

Technische Daten:

Gebindeart:	Kunststoff-Eimer
Liefergröße:	12 kg, 3 kg, 1 kg
Verbrauch:	
kurzflorige Fellrolle	ca. 100 g/m ²
Zahnung A4	ca. 150 g/m ²
Zahnung A2	ca. 250 g/m ²
Ablüftezeit*:	
„Nassfixierung“: kurzflorige Fellrolle Zahnung A4 Zahnung A2	ca. 10 bis 20 Min. ca. 20 bis 45 Min. ca. 30 bis 60 Min.
„Haftfixierung“: kurzflorige Fellrolle Zahnung A4 Zahnung A2	ca. 20 bis 45 Min. ca. 30 bis 60 Min. ca. 45 bis 90 Min.
Verarbeitungstemperatur:	nicht unter 15 °C Bodentemperatur
Einlegezeit*:	ca. 15 bis 30 Min.
Belastbar nach*:	ca. 24 Stunden
Endklebkraft nach*:	ca. 72 Stunden
Reinigungsbeständigkeit:	ja – Nassschampoonierung und Sprühextraktion möglich
Stuhlrolleneignung:	ja – in Verbindung mit stuhlrollengeeigneten Belägen
Transport:	5 °C bis 50 °C
Lagerung:	10 °C bis 30 °C
Lagerfähigkeit:	12 Monate bei normalen Klimabedingungen

* bei 20 °C und Normalbedingungen

Produktsicherheit:

- Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen – Zulassungs-Nr.: Z...
- EMICODE EC 1 PLUS / sehr emissionsarm
- GISCODE D 1 / Lösemittelfrei nach TRGS 610

Entsorgung:

Verpackung nur restentleert zur Wiederverwertung geben. Ausgehärtete Produktreste als hausmüllähnlichen Gewerbeabfall – Baustellenabfall entsorgen. Nicht ausgehärtete Produktreste sind der Schadstoffsammlung zuzuführen. Produkt darf nicht in Gewässer, Abwasser oder Erdreich gelangen. Die europäischen Abfallschlüsselnummern (EAK) können beim Hersteller erfragt werden.