



Artikel Chat T3776

Herstellungsverfahren	getuftet	
Polmaterial	100 % Polyamid	
Noppenzahl	209.000 /m²	
Färbeverfahren	Stückfärbung	
Trägermaterial	Synthetik	
Rückenausrüstung	Textilrücken	
Poleinsatzgewicht ca.	1.150 g/m²	
Gesamtgewicht ca.	2.020 g/m²	
Polhöhe ca.	5,3 mm	
Gesamthöhe ca.	8,3 mm	
Lieferbreite	400 cm	
Rapportlänge		
Rapportbreite		
Eignung		23 JAB Teppiche HEINZ ANSTOETZ KG Dammheider Str. 67 D-32052 Herford-Elverdissen EN 1307 JT-WM33-023-02 EN 14041:2018-05 Notified Body: 2401 Floor covering to be used within a building * Im verklebten Zustand, geprüft mit Uzin UZ 57
Farbechtheit / Lichtechtheit	ISO 105-B02: 5-6	
Reibechtheit nass / trocken	ISO 105-X12: 4	
Wasserechtheit	ISO 105-E01: 4-5	
Meerwasserechtheit		
Chlorwasserechtheit		
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302 : 0,09 m²/KW	
Brandklasse	EN 13501-01 Cfl-s1 Im verklebten Zustand, geprüft mit Uzin UZ 57	
Trittschalldämmung	EN ISO 140-8: 26 dB	
Schallabsorptionsgrad	α_w 0,20	
Mottenschutz		

Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.

Version: 31.05.2023