

TURANIA

Herstellungsverfahren	Flachgewebe	ISO 2424
Polmaterial	89% PP / 5% Polyester / 6% Cotton	ISO 2424
Rückenausrüstung	Filz	ISO 2424
Bahnbreite	400 cm, 500 cm	± 1% EN 986
Polgewicht	ca. 640 gr/m ²	ISO 8543
Gesamtgewicht	Filz ca. 1375 gr/m ²	± 15% ISO 8543
Gesamtdicke	Filz ca. 5,3 mm	+ 15% / -10% ISO 1765
Brandverhalten	Filz Efl	EN 13501-1
Lichtechtheit	5	105-B02
Reibechtheit	≥ 4	105-X12
Wasserechtheit	≥ 4	105-E01
Wärmedurchlasswiderstand	0,080 m ² K/W	ISO 8302
Trittschallschutz	10,0 dB	ISO 10140
GUT Nr.	Filz A6D937F0	

Teppichsymbole



Zertifikate

